



溶剤系ストリップابلペイント

ケミパックLは、特殊ビニール共重合樹脂を主成分にした、溶剤系可はく性一時表面保護塗料です。既塗装面、およびプラスチック製品等、溶剤により影響される物以外の広範囲な素材に塗布出来ます。製品等を保護し、美しいグリーンで美化効果を発揮します。保護フィルム貼付の困難な形状の製品の保護に適します。耐水性、速乾性にすぐれており、スプレー、ハケ塗り、ディッピング塗装など、広範囲の塗装方法が可能です。

性質

		ケミパック L-06	ケミパック L-08
外 観		淡緑色液体	緑色液体
粘 度 (20℃)		代表値 60 mPa・s (0.6 ポイズ)	代表値 450 mPa・s (4.5 ポイズ)
固型分含有量		約 18%	約 33%
作業性		スプレー塗りに適する	ハケ塗り、ディッピングに適する
標準塗付量 (ロスを含まない)		100~150g/m ² / 1回スプレー	80~110g/m ² / 1回塗り
標準乾燥膜厚		20~30 μm	30~40 μm
乾燥時間 (20℃)	指 触	約 10 分間	
	完 全	約 1 時間	約 2 時間
耐水性		良好	
耐溶剤性		メタノール・白灯油	耐える
		酢酸エステル・ケトン	溶解する
		ラッカーシンナー	溶解する
		芳香族炭化水素 (トルエン等)	膨潤する

荷 姿

3. 4 kg缶
1 5 kg缶

4 缶入ダンボールケース詰め
1 8 L 石油缶入り



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
 大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
 東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
 TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
 名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
 TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
 広島(駐) TEL 090-3357-9824

ケミパック L

使用上の注意

1. 希釈する場合は、アルコールを含まないウレタンシンナーを使用してください。
2. 蒸発気化した溶剤成分は人体に有害です。(第2種有機溶剤)
作業環境の通風・換気にご留意ください。
3. 本品および気化した溶剤成分は引火性があります。
火気厳禁を守ってください。
4. 高湿時塗膜が白化することがあります。乾燥するに従い消失しますが、消えないときはその上から更に薄く塗っていただくと消失します。
尚、加温乾燥すると白化は防止され、乾燥も促進されます。
5. 加温乾燥の際に、80℃以上に加温しますと、はく離しにくくなることがあります。
加温する場合は熱風で、70℃を限界としてください(赤外線ランプ等、直火は避けて下さい)。
6. 空気の乾いている時に、はく離すると静電気が発生することがあります。
静電気除去に配慮してください。(打水・散水等加湿により防止できます。)

主な適用法令

労働安全衛生法

特定化学物質 第2類：メチルイソブチルケトン(L-06のみ)

第2種有機溶剤含有物

化学物質管理促進(PRTR)法

第1種指定化学物質：トルエン

消防法

第4類 引火性液体第1石油類 危険等級 II

その他の適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください