



水溶性可はく型塗料

ケミパックWは水溶性無公害可はく型塗料です。水溶性ビニール系高分子を主体とし、これに機能成分を配合した水溶性ストリップペイントです。殆どの既塗装面およびプラスチック製品等あらゆる素材に塗布出来ます。水溶性溶剤以外の有機溶剤に冒されず、汚れ防止のマスキング用に最適です。

溶剤としては水を用いていますので、人体に対する健康上の影響および他種塗料ではしばしば問題となる火災等の危険性は皆無です。特に換気設備の不十分な作業箇所或は火気の有る作業環境でも安心して使用して頂けます。また、複雑な形状ではく離作業が複雑な場合は、水を用いて再溶解除去をも可能です。

性 質

	ケミパック W-01	ケミパック W-02
外 観	無色透明液体	緑色液体
粘 度 / 20	1.5～2.5 Pa・s(15～25 ポイズ)	
固型分含有量	約 23%	
作業性 1)	ハケ塗り、ディッピングおよびフローコート塗りに適する	
標準塗付量	150～180 g / m ²	
標準乾燥膜厚	30～40 ミクロン	
乾燥時間 2)	約 2 時間	
皮膜の抗張力	約 200 kg / c m ²	
皮膜の伸度	約 160%	
抗ブロッキング性	100 g / c m ² / 30	
耐水性	ナシ(再溶解)	
耐溶剤性 3)	メタノール或は含水アルコール類以外の一般溶剤に対しては良好な耐久性を示します。	
可はく性保持期間	室内にて1ヵ年	

- 備 考
- * 1 ケミパックWはスプレー塗りには適しません。
 - * 2 20、RH=75%に於ける参考値です。
通風条件等が変化しますと乾燥時間も変化します。
 - * 3 有機溶剤には多くの種類があります。個々の溶剤については当社宛ご照会ください。

荷 姿

4 Kg 缶	4 缶入ダンボールケース詰め
18 Kg 缶	18 L ポリ内装石油缶



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
 大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
 東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
 TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
 名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
 TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
 広島(駐) TEL 090-3357-9824

ケミパック W

使用上の注意

- 1．希釈する場合は、清水を用いて下さい。(熱湯は不可)
- 2．乾燥は温度・湿度・通風に大きく影響されます。
- 3．促進乾燥する場合は温風方式が最適です。温度は80 を上限として下さい。
- 4．乾燥温度が100 を越えますと、水が沸騰し塗膜に発泡を招く場合があります。
- 5．乾燥塗膜に雨水を掛けたり、湿度の高い所に置きますと、吸湿膨潤し、はく離できなくなります。
- 6．塗布した製品の保管は、乾燥した室内に置いて下さい。

関係法令

消防法	:	非危険物
労働安全衛生法による表示	:	非該当
有機溶剤中毒予防規	:	非該当
毒物及び劇物取締法	:	非該当
廃棄物処理・清掃法	:	産業廃棄物