

# マイクリーンEco脱脂N-93



## 水性脱脂剤(中性)

従来、防錆剤の脱脂処理として一般的には溶剤（シンナー）が使用されております。しかし、VOC 規制、作業環境の改善・安全性の観点から水性脱脂剤マイクリーンEco脱脂N-93を開発いたしました。特殊な界面活性剤を主成分としておりますので排水処理が容易です。今後、脱シンナーの要望が強くなると思われまますので、水性化の方向へ進むと考えます。

### I. 特長

- ・ 中性薬剤のため、人体に悪影響を及ぼしません。
- ・ 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。
- ・ 一般の中性(台所用)洗剤では除去が難しい、鉱物油除去専用の薬剤です。
- ・ 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。
- ・ 低発泡性ですので、噴霧洗浄での使用に適しています。
- ・ 20倍～100倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。

### II. 性状

外観	:	淡黄色透明液体	
臭気	:	ほとんど無臭	
比重(20℃)	:	1.0	代表値
pH(20℃)	:	6～8(5%水溶液)	代表値
引火点	:	ナシ	

### III. 使用方法

- ①浸漬洗浄…20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分～10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スチーム洗浄にて乾燥させます。
- ②噴霧洗浄…20倍～100倍希釈調整液を噴霧洗浄装置にて、使用ください。推奨薬液温度は、常温～80℃です。

※使用方法につきましては、被洗浄物の大きさにより選択してください。

荷姿 18L タフテナー



## 三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 1-29-15

東船橋ウエルズ 21 B号室

TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) 〒454-0013 愛知県名古屋市中川区八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

# マイクリーンEco脱脂N-93

## 取扱い上の注意

- ・ 皮膚が脱脂されますので、直接触れないで手袋など保護具を着用ください。
- ・ 目に入った場合：流水で15分以上洗い、医師の手当てを受けてください。
- ・ 飲み込んだ場合：多量の水や牛乳を飲ませてください。無理に吐かせないでください。

## 法的規制

消 防 法	: 非危険物
有機溶剤中毒予防規則	: 非 該 当
毒物・劇物取締法	: 非 該 当
化学物質管理促進法（P R T R法）	: 非 該 当

詳細な内容は、製品安全データシート（SDS）をご参照ください