

# ネオリバー #301



## 一般塗膜対応剥離剤 刷毛塗り仕様（非ジクロロメタン）

ネオリバー #301 は、ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。油性、水性、ラッカーなど一般合成樹脂系塗膜に対して効力があります。ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。

性 状 外 観	無色～淡黄色粘性液体
臭 気	石油系溶剤臭およびアンモニア臭
p H	11.2(20℃ 50%水溶液、代表値)
比 重	0.97(20℃代表値)
燃 焼 性	あり
金属腐食性	銅、亜鉛以外は影響ありません。

剥離性能	有効塗膜	油性、水性、ラッカーなど一般合成樹脂系塗膜
	標準使用量	250g/m <sup>2</sup>
	参考剥離時間	60～90分 20℃
		塗膜厚は標準1回塗り。
		多層塗膜の場合は繰り返し作業なので、使用量は増えます。

### 使用方法

1. 使用前に缶を軽く振り均一になるように攪拌してください。
2. 取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。
3. 刷毛、ローラーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。
4. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。
5. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。
6. 処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。

荷 姿	16kg 18L 石油缶
	3.5kg 4L 角缶 (1箱 4缶入り)



## 三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本 社 ・ 工 場

本社・工場 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 1-29-15

東船橋ウエルズ 21 B号室

TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) 〒454-0013 愛知県名古屋市中川区八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

# ネオリバー #301

## 作業上の注意事項

1. 取扱作業は火気のない所で行なってください。
2. 有機溶剤を含有していますので使用に際しては風通しのよい場所か、十分な換気を行ってください。
3. 剥離剤が皮膚・粘膜にふれないように、ブチルゴム系手袋、保護メガネ、蒸気を直接吸い込まないように有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用ください。
4. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し、痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
5. 目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にし、必要であれば医師の手当てをうけてください。
7. ポリエチレン、ポリプロピレンを除くほとんどの樹脂、ゴムなどを変形、溶解させます。
8. 使用した器具は乾かないうちに水、シンナーで洗浄してください。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
9. 水洗時に回収された塗膜と水洗水は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。
10. 直射日光や高温を避け、冷暗所に正立保管してください。

## 関係法令

消 防 法	第 4 類 第 2 石油類
労 働 安 全 衛 生 法	該当(SDS にて確認ください)
有 機 溶 剤 中 毒 予 防 規 則	第三種有機溶剤 石油ナフサ
化 学 物 質 管 理 促 進 法	該当(SDS にて確認ください)
水 質 汚 濁 防 止 法	アンモニア水

その他の適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください