

サンポリィ III



ポリッシュ (研磨剤・シリコン含有)

塗膜用、液体

極細目

サンポリィ III はツヤ出しと、汚れ、水アカのクリーニングが同一工程でできる研磨剤入りの艶出剤です。ボディに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。拭取りした後は、塗装面をしっかりと保護し、豊かな光沢の仕上がりが得られます。

性	状	外	観	白色～灰白色乳状液体
	臭		気	石油系溶剤臭
	p		H	適用外 (10%水分散液で 9.0 [代表値])
	比		重	1.0 (20℃) [代表値]
	引		火	点 62.5℃

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液で使用します。
3. 処理面が太陽の熱などで焼けて温度が高い場合は使用しない。
4. 水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。
5. サンポリィ III を塗装面にムラなく塗り広げます。
6. 汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをする。
7. 乾燥後、速やかに仕上げ用のウエスで拭き上げます。放置するとシミ、変色の原因になります。
8. バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意する。
9. シリコンを含んでいます。作業環境、再塗装には配慮が必要です。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

サンポリィ III

作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように保護手袋、保護メガネ、防塵マスク、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 指定可燃物可燃性液体です、火気の近くで作業しない (火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. エマルション製品のため凍結させない。
5. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
6. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
7. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
8. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 18L 18L 石油缶
 3.5L 4L 角缶 (1 箱 4 缶入り)
 500ml 500ml 丸缶 (1 箱 20 缶入り)

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください